



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПФ-266 «Триоль»

Применение:

Эмаль алкидная ПФ-266 «Триоль» предназначена для покрытия окрашенных и не окрашенных деревянных полов.

Нанесение:

Перед применением эмаль тщательно перемешать. Эмаль наносить на окрашиваемую поверхность кистью, валиком или методом распыления. Перед применением при необходимости эмаль разбавляют уайт-спиритом. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, предварительно очищена от грязи, пыли, ржавчины, отслаивающейся старой краски, обезжиренной.

Высыхание:

24 часа при температуре +20°C.

Расход:

1л эмали примерно на 8-10м².

